723 LANKOPOXY

RESINE EPOXY PURE

PROTECTION DE SURFACE DES SOLS EN BETON

IMPERMEABILISATION ET PROTECTION

LES "PLUS" PRODUIT

- Protection de surface des sols en béton
- Imperméabilité à l'eau
- Très bonne résistance chimique
- Liant permettant la confection de mortiers époxy
- Sans solvant

PROPRIETES

Résine époxy bicomposante, la polymérisation s'obtient par réaction entre les 2 composants.

DOMAINES D'APPLICATION

- Renforcement de chapes ciment et sols antipoussières, antidérapants
- Primaire ; Mortiers de résine pour reprofilage, réparation, scellement... ; Liant pour silices colorées ; Bétons drainant

Supports admissibles

- Chape de mortier (mini 350 kg/m^3) ; Contre-plaqué bakelisé ; Acier ; Fonte ; Inox ; Béton

CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : liquide fluide transparent
- **Hors poussière** : 5 h à + 20℃
- **Sec au toucher** : 8 h à + 20℃
- **Mise en service** : 3 jours à + 20℃ pour un trafic normal
- **Rapport résine/durcisseur** : 62/38
- **Densité mélange** : 1,10
- **Extrait sec** : 100 %
- **D.P.U.** : 50 minutes à + 20℃

Adhérence (MPa) à 28 jours*

Sur béton

Support	Béton
Valeur	>3

*Valeur de laboratoire donnée à titre indicatif

Résistances mécaniques (MPa) à 7 jours*

(Mortier 1/5 en volume)

Flexion	30
Compression	75

* Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à + 23℃ et 50% d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Le support doit toujours être sec, sain et propre.
- Il doit être dégraissé et les parties friables éliminées.

Préparation du produit

- Les constituants pré dosés, résine + durcisseur doivent être soigneusement mélangés au moment de l'emploi, sous agitation mécanique (200 à 300 tours/minute) jusqu'à obtention d'un mélange uniforme.

Mise en œuvre

Sols industriels antipoussières

- Imprégnation durcissante en une à deux couches au pinceau, ou rouleau.
- La résistance à l'abrasion est fortement augmentée
- Très bonne résistance aux agents agressifs : chlorures, sulfates, acides et bases dilués, produits pétroliers, alcools.

Sols antidérapants

- Saupoudrage de sable (0,6/1,2 mm) sur la résine fraîche.
- Application d'une 2ème couche au plus tard 24 heures après.

Chapes minces

- Application d'une couche de **723 LANKOPOXY** comme primaire d'accrochage, puis application d'un mortier de résine (1 partie **723 LANKOPOXY** pour 5 à 6 parties de sable minimum).

Reprofilages, réparations d'épaufrures

- Application de la **723 LANKOPOXY** dans les mêmes conditions que pour les chapes minces.

Béton drainant pour pieds d'arbre

- Dosage en **723 LANKOPOXY** : 4% du poids de gravillons.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation : + 10℃ à + 30℃
- Aération des locaux ; Ne pas appliquer sur sol chauffant.
- Protection de la peau et des yeux
- Nettoyage du matériel au **725 LANKODILPOX**.
- **723 LANKOPOXY** est un produit rigide ne supportant pas la fissuration.
- consulter la fiche de données de sécurité sur www.parexlanko.com

CONSOMMATION

Selon le système, de 0,25 à 0,5 kg/m2 en imprégnation

CONDITIONNEMENT

- Kit de 1 kg.
- Kit de 5 kg

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- RC Fabricant

Distribué par :

SODAP MAROC

Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94
26400 Had Soualem B.P :111
Tél.:022 963 275/78 - Fax:022 963 362
E-mail : sodap@marbar.co.ma

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

PAREXLANKO Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO ENDUITS-COLLES-MORTIERS

www.parexlanko.com